

# КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ИНГИБИРОВАННЫЙ

(противогололедный материал)

- смесь гранул хлористого кальция кальцинированного (ГОСТ 450-77) и фосфатов (в виде аммофоса), применяемых в качестве ингибитора коррозии

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах любого значения в населенных пунктах и вне их, улицах, тротуарах и внутренних территориях (во дворах, гаражных кооперативах, автостоянках, подъездах и др. территориях) в диапазоне температур от 0 до минус 34°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2152-022-53081079-2008

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

Внешний вид	Гранулы от белого до светло-серого цвета (допускается светло-розовый). Без запаха.
-------------	--

Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на пятиокись фосфора ( $P_2O_5$ ), %, не менее	1,4
--	-----

Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый кальций, %, не менее	80,0
--	------

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	2,5
---	-----

Массовая доля влаги, %, не более	5,0
----------------------------------	-----

Гранулометрический состав, %: - фракция выше 10 мм	Не допускается
---	----------------

- фракция выше 5 мм до 10 мм вкл., %, не более	20
--	----

Показатель активности водородных ионов, единицы pH, в пределах	5 - 9
---	-------

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более: - для дорог и улиц в населённых пунктах	740
---	-----

- для внегородских дорог	1500
--------------------------	------

Коррозионная активность на металл (Ст3), мг/см <sup>2</sup> • сут, не более	0,8
--	-----

Показатель агрессивности цементобетона, %, не более	0,5
---	-----

### СЕРТИФИКАТЫ ДОПУСКИ СОГЛАСОВАНИЯ

Обязательной сертификации не подлежит.

### УПАКОВКА

Специализированные мягкие контейнеры типа МКР-1,0С с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 500-700 кг, полипропиленовые мешки массой нетто 25 кг.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Любой вид транспорта.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в крытых складских помещениях, не допуская попадания влаги. Допускается хранение на открытых площадках, очищенных от выступающих и острых предметов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Восемнадцать месяцев со дня изготовления.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе использовать средства защиты кожи и глаз. При попадании на кожу и (или) в глаза промыть большим количеством воды.